Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:29

Link do produktu: https://www.pelks.pl/zabezpieczenie-gwintow-srednia-moc-wiko-02k43-50-ml-p-92.html



Zabezpieczenie gwintów średnia moc WIKO 02K43 50 ml

Cena brutto	**57,25 zł**
Cena netto	**46,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02K43**

Opis produktu

02K43 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW

Przeznaczony do zabezpieczenia gwintów w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego oczyszczenia powierzchni. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Uszczelnia i zamyka wszystkie rodzaje połączeń śrubowych. Zapewnia wysoką odporność na wibracje. Utwardza się bardzo szybko na znacznej ilości metali. Umożliwia średni demontaż przy użyciu prostych narzędzi. Zgodnie z normą DVGW (DIN EN 751-1).

- Wytrzymałość końcowa: 12 - 24 godzin
- Wytrzymałość dotykowa: < 15 minut
- Moment luzujący (M10): > 15 Nm
- Kolor: niebieski fluorescencyjny
- Max wielkość gwintu: M 36
- Wytrzymałość: średniej mocy
- Wytrzymałość temperaturowa: -55 °C do +150 °C
- Lepkość: 2.000 - 5.000 mPa·s

Właściwości fizyczne (w stanie płynnym)

- charakterystyka chemiczna: metakrylan, żywica anaerobowa
- kolor: niebieski
- lepkość: 2.000 – 5.000 mPa·s
- gęstość: 1,1 g/ml
- maksymalna średnica gwintu: M36
- temperatura zapłonu : >100 °C
- temperatura pracy: optymalnie przy 23 °C
- magazynowanie: magazynować w suchym i chłodnym pomieszczeniu
- przydatność do użycia : 12 miesięcy przy optymalnej temperaturze +23 °C

Właściwości fizyczne (w stanie utwardzonym)

- wytrzymałość dotykowa : < 15 minut
- wytrzymałość funkcjonalna : 3 - 6 godzin
- wytrzymałość końcowa:po : 12 - 24 godzinach
- moment luzujący: > 15 Nm
- odporność temperaturowa: od –55 °C do +150 °C